

# FILM NOIR STANDARD

## FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES	VALEURS	UNITE	NORMES DE MESURE
Matière première	Polyéthylène basse densité		
Couleur du film	Noir		
Epaisseur	150μ		
Epaisseur moyenne	+/- 5	%	NF EN 13206
Epaisseur ponctuelle	-15	%	NF EN 13206
Largeur	+/- 2	%	ISO 4592
Sens de pose	Sans		
Allongement à la rupture longitudinale	> ou = 350	%	ISO 527-3
Résistance à la rupture longitudinale	> ou = 14	Mpa	ISO 527-3
Allongement à la rupture transversale	> ou = 350	%	ISO 527-3
Résistance à la rupture transversale	> ou = 14	Mpa	ISO 527-3
Résistance au choc Dart test	> ou = 200	gr	ISO 7765-1
Commercialisation	<p>En coupes - en largeur de 3m, 6m et 8m</p> <p>En bobineaux - en largeur de 3m et 6m</p> <p>En rouleaux - en largeur de 3m, 6m, 8m, 10m, 12m et 14m (Palette de 23 rouleaux)</p>		

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment.